

## ochranný oděv pro hasiče

## GoodPRO FR4 FireWarrior

## OOP III. kategorie

**Výrobce:** GoodPRO, s.r.o., Dukelská 1247, 334 01 Přeštice, CZ, [www.goodpro.cz](http://www.goodpro.cz)

### Materiál:

vrchní vrstva: 69% meta-aramid, 30% para-aramid, 1% antistat, gramáž 225 g/m<sup>2</sup>

izolační vrstva: 40% Melamin, 60% aramid, gramáž 100 g/m<sup>2</sup>

membr./podšívka: 80% aramid, 20% viscose FR + 45% MAC, 20% aramid, 35% viscose FR + nalaminovaná membrána ePTFE DUO, gramáž 190 g/m<sup>2</sup>

### Popis:

Třívrstvý zásahový ochranný oděv pro hasiče. Vrchní vrstva je opatřena FC úpravou proti vodě a chemickým kapalinám. Oděv zajišťuje 100% ochranu a mimořádný komfort nošení, který spočívá v dokonalé termoregulaci hasiče. Po každém použití i údržbě oděv důkladně zkонтrolujte.

### EN 469:

Oděv zaručuje svoji ochrannou funkci v případě, že je kompletní (kabát i kalhoty) a je správně oblečen a zapnut. Oděv chrání horní a spodní část těla včetně krku, paží k zá�estím a nohy ke kotníkům. Další části těla nejsou oděvem chráněny a pro jejich úplnou ochranu jsou nezbytné další ochranné prostředky pro plnou ochranu. FC úpravu obnovujte po 25 pracích cyklech, např. prostředkem HYDROB FC dle návodu (postup impregnace je popsán v bodu Údržba a ošetřování Návodu k použití). V případě náhodného poštírkání oděvu kapalnými chemikáliemi by měl uživatel oděv okamžitě odložit, výčistit ho a případně i vyřadit z dalšího používání. Vlhkost nebo smáčení vnitřní/vnější části oděvu má vliv na vlastnosti a výkon oděvu, který se liší od oděvu v suchém stavu.

### EN 1149-5:

Osoba, která má oblečený ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, musí být správně uzemněna. Odpor mezi pokožkou uživatele a zemí musí být menší než 108 Ω, např. nošením vhodné obuvi na podlahách rozptylujících elektrostatický náboj nebo vodivých podlahách. Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj nesmí být rozepnut nebo svlékan v blízkosti hořlavého nebo výbušného ovzduší nebo při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými látkami. Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj je určen k používání v zónách 1, 2, 20, 21 a 22 (viz EN 60079-10-1 [7] a EN 60079-10-2 [8]), ve kterých minimální zážehová energie výbušného ovzduší není menší než 0,016 mJ. Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj nesmí být používán v ovzduší obohaceném kyslíkem nebo v zóně 0 (viz EN 60079-10-1 [7]) bez předchozího schválení zodpovědným bezpečnostním technikem. Účinnost rozptylující funkce ochranného oděvu rozptylujícího elektrostatický náboj může být ovlivněna opotřebováním a roztržením, praním a případným znečištěním. Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj při běžném používání (zahrnujícím ohýbání a pohyby) musí trvale zakrývat všechny materiály nemající tuto vlastnost.

### EN 61482-2:

Ochranný oděv splňuje také požadavky normy EN 61482-2, APC2 a má zajistit, že následky pro osoby, vyplývající z vystavení se tepelným účinkům elektrického oblouku, nebudou tímto oblečením zhoršeny.

### Použití:

Ochranný třívrstvý zásahový oděv GoodPRO FR4 FireWarrior je určen především k likvidaci požárů a zásahy i v těch nejsložitějších podmírkách zejména ve vnitřním prostředí a uzavřených prostorách.

### Upozornění:

Ochranný oděv GoodPRO FR4 FireWarrior splňuje požadavky EN 469 pouze v případě, že je kompletní, správně oblečený a zapnutý včetně uzavření všech uzávěr. V případě alternativního provedení oděvu pro použití integrovaného osobního ochranného prostředku proti pádu z výšky dle EN 358 musí být použity **POUZE** integrované OOP proti pádu z výšky, které jsou v souladu se všemi požadavky norem EN 358 a EN 469. V případě alternativního provedení oděvu pro použití integrovaného prvku pro vlečení zraněného hasiče (DRD) musí být použity **POUZE** integrované prvky, které jsou v souladu se všemi požadavky EN 469.

### Provedené zkoušky:

	Testováno podle EN 469:2020	Požadavek	Třída provedení
EN 469:2020	Prostup tepla plamenem	$HTI_{24} \geq 13 \text{ s}$ / $HTI_{24} - HTI_{12} \geq 4 \text{ s}$	úroveň 2, třída X2
	Prostup tepla sáláním	$RHTI_{24} \geq 18 \text{ s}$ / $RHTI_{24} - RHTI_{12} \geq 4 \text{ s}$	úroveň 2, třída X2
EN 343:2019	Odolnost vůči průniku vody	$\geq 20 \text{ kPa}$	úroveň 2, třída Y2
	Odolnost vůči průniku vodní páry	$\leq 30 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa} \cdot \text{W}^{-1}$	úroveň 2, třída Z2
EN 1149-5:2018	EN 343:2019	<b>Požadavek</b>	<b>Třída provedení</b>
	Odolnost vůči průniku vody	WP: $\geq 20 \text{ kPa}$	úroveň 4
	Odolnost vůči průniku vodní páry	Ret: $\leq 15 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa} \cdot \text{W}^{-1}$	úroveň 4
EN 61482-2:2020	EN 1149-5:2018	<b>Požadavek</b>	<b>Třída provedení</b>
	Elektrostatické vlastnosti, čl. 4.2.1 vnější materiál	$T_{50} < 4^\circ\text{C}$ , $S > 0,2$	vyhovuje
	Testováno podle EN 61482-2:2020	<b>Požadavek</b>	<b>Třída provedení</b>
	Zkratový proud	7 kA	APC2

### Údržba a ošetřování:

Před praním zapněte zdrhovadlo, všechny stuhové uzávěry, odepněte šle, vyjměte chrániče kolen a vyprázdněte kapsy. Oděv perte samostatně. Používejte tekuté prací prostředky bez bělidel a avivází, pH prací lázně nesmí být vyšší než 9. Před praním složte oděv podél jeho svislé osy včetně rukávů po lící. Pračku napříte pouze z 1/2, perte s vyšším obsahem vody. **Doporučujeme běžně prát pouze na 40°C**. Pro důkladnější vyčištění, zejména vícevrstvých oděvů, praní opakujte stejným způsobem, jen oděv před druhým praním obraťte naruby. Po praní oděv důkladně vymáchejte a odstředíte na nižší otáčky (max. 800 ot/min). Doporučujeme volné sušení v teplé místnosti, sušící skříně nebo bubnové sušičce při nižší teplotě (max. 60°C). Sušte ve dvou cyklech 2 x 20 min. (nejprve naruby, pak po lící). FC úpravu obnovujte po 25 pracích cyklech, např. prostředkem HYDROB FC dle návodu. **Přesušováním oděvu při vysoké teplotě může docházet k jeho nepřiměřenému mechanickému opotřebení a případně i k srážlivosti**, nadměrná četnost impregnace oděvu není efektivní. Případné zehlení musí být při teplotě zehlící desky max. 110°C, zehlete mimo reflexní pruhy. Doporučujeme Vám vést spolehlivou evidenci o údržbě oděvu. Doporučujeme používat tekuté prací prostředky komplexní profesionální řady F od společnosti MPD plus.

### Skladování:

Skladujte v suchých a větraných místnostech. Chraňte před poškozením a účinky přímého slunečního záření i UV záření.

### Poznámky:

Udržujte oděv čistý, špinavý oděv může vést ke snížení ochrany. Oděv je plně funkční pouze v originálním provedení, tj. bez neodborných zásahů. Oděv plní svou ochrannou funkci v prostředí s normálním atmosférickým obsahem kyslíku. Věnujte náležitou pozornost ošetřování oděvu a pravidelné regeneraci jeho FC úpravy. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé používáním výrobku jinak, než je určeno a rovněž se získá odpovědnost, je-li výrobek ošetřován nesprávným způsobem bez respektování zde uvedených pokynů. V případě potřeby, nejasností nebo dotazů kontaktujte výrobce: info@goodpro.cz.

Prohlášení o shodě naleznete na webové stránce [www.goodpro.cz](http://www.goodpro.cz)

Posouzení shody ochranného oděvu GoodPRO FR4 FireWarrior provedl: **Oznámený subjekt č. 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín.**

